


POLIESTERE RESINATO

FIBRA1



fibra 1

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Puro poliestere resinato, anallergico sia per l'uomo che per l'animale, immarcescibile ed inalterabile da muffe e batteri, assolutamente privo di fibre di vetro.

Estremamente resistente all'usura, trattiene l'umidità e la rilascia lentamente. Aumenta il legame tra le particelle di sabbia, mantenendo il campo compatto e ben ammortizzato.

Se viene utilizzato un erpice non ha limitazioni di tipologia di macchinario.

FORNITURA :

BIG-BAG DA 1m³

SDP--SFU
SDP--SAC
SDP--BIG



POLIESTERE RESINATO

FIBRA1

DATI TECNICI	
Nome Commerciale	Poliestere resinato FIBRA1
Composizione delle fibre	Fibra di Poliestere 95% - 98% ricavata da Feltro Resinato Tessuto a Rete Legato chimicamente
Legante	15 - 25% Acrilico/Vinile Styrene Acrilico/Vinile, Melanina e Resine Ureiche
Colore / Additivi	Bianco / Nessuno
Densità di massa	~ 70 kg/m ³
Taglia di trinciatura	8 – 35 mm
Trasmissione termica	~ 1,2 m ² K/w
Coeff. Trasmissione di calore	~ 0,84 W/M ² k
Conduktività termica	~ 0,05 W/Mk
Contenuto di umidità	Massimo 0,1%
Classe di fuoco	B2
Emissione di formaldeide	Nessuna
Resistenza umidità	Molto buona
Resistenza a muffe e batteri	Molto buona
Resistenza, insetti e roditori	Molto buona
Odore	Nessuno
Punto di Fusione	Approx 260°
Temperatura di decomposizione	> 380° C
Autoinfiammabilità	508° C
Peso specifico	1,3 – 1,4 g/cm ³
Informazioni tossicologiche	Nessuna reazione in condizioni normali. Non è conosciuta nessuna reazione cutanea, mutagena e/o cancerogena

*La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative attuali, ha valore puramente indicativo e non può essere considerata come garanzia del risultato finale delle lavorazioni ottenute dall'impiego del prodotto stesso. Non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori le nostre indicazioni hanno un carattere generale che non vincolano in alcun modo la Sabbie di Parma srl. e non dispensano l'utilizzatore dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per verificare che siano idonei all'uso previsto assumendosi ogni responsabilità che possa derivarne dall'uso. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio l'utilizzatore può contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La Sabbie di Parma srl. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente. **Rev. 1/2018***