

SABBIA NATURALE 0-3

COD. SDP121



GRANULOMETRIA

0,000 ÷ 3,000 mm

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Sabbia Quarzifera lavata e selezionata proveniente solo da Cave nelle aree golenali del fiume Po.

Certificati:

Prodotto naturale marcato CE in conformità a:

- UNI EN 12620 – Aggregati per calcestruzzo
- UNI EN 13139 – Aggregati per malta

DATI TECNICI																		
Tipo di Sabbia	Sabbia quarzifera umida 0,000 ÷ 3,000 mm																	
Peso specifico	≥ 1400 Kg/m ³																	
Umidità	-																	
Forma	Granuli Tondeggianti																	
Durezza MOHS	6,0																	
Indice di finezza (AFA)	-																	
PH	7-8																	
ANALISI CHIMICA – Valore medio																		
Biossido di Silicio (SiO ₂)	70,0%	Per richieste specifiche sull'effettivo contenuto chimico si prega di contattare l'area tecnica di Sabbie di Parma s.r.l.																
Ossido ferrico (Fe ₂ O ₃)	< 4,0%																	
Ossido di calcio (CaO)	< 10,00%																	
ANALISI CURVA GRANULOMETRICA (Valore medio) Mediante vibro-setacciatura meccanica a secco																		
VUOTO MAGLIA mm	PASSANTE MEDIA %	<table border="1"> <caption>Data for Granulometric Curve</caption> <thead> <tr> <th>Setacci mm</th> <th>Passante %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0,063</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>0,125</td><td>2,00</td></tr> <tr><td>0,250</td><td>10,00</td></tr> <tr><td>0,500</td><td>41,00</td></tr> <tr><td>1,000</td><td>97,00</td></tr> <tr><td>2,000</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>4,000</td><td>100,00</td></tr> </tbody> </table>	Setacci mm	Passante %	0,063	1,00	0,125	2,00	0,250	10,00	0,500	41,00	1,000	97,00	2,000	100,00	4,000	100,00
Setacci mm	Passante %																	
0,063	1,00																	
0,125	2,00																	
0,250	10,00																	
0,500	41,00																	
1,000	97,00																	
2,000	100,00																	
4,000	100,00																	
4	100,00																	
2	97,00																	
1	86,00																	
0,500	41,00																	
0,25	10,00																	
0,125	2,00																	
0,063	1,00																	
Le tolleranze sulla granulometria dichiarata sono conformi alla norma UNI EN 12620																		

I valori numerici indicati nella presente scheda tecnica rappresentano la media delle prove di specie effettuate presso il laboratorio di Sabbie di Parma s.r.l. Per richieste specifiche sulle caratteristiche fisiche e chimiche si prega di contattare l'area tecnica di Sabbie di Parma s.r.l.

La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.